



A 5.29.1/1	Spachteln von Zementestrichen und Kleben von Stabparkett nach DIN 280, Teil 1
------------	--

Pos. 1m² Zementestrich, saugfähig, mit

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion,
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

vorstreichen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 2m² vorgestrichener Zementestrich der Pos. 1, mit

ARDEX K 15 NEU Glätt- und Nivelliermasse,

Schichtdicke.....mm, spachteln.

ARDEX K 15 ist mindestens 1,5 mm dick aufzutragen. Bei Schichtdicken über 10 mm ist der ARDEX K 15-Mörtel gemäß Prospektangabe mit Sand zu strecken.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP



A 5.29.1/2	Spachteln von Zementestrichen und Kleben von Stabparkett nach DIN 280, Teil 1
------------	--

Pos. 3m² Stabparkett nach DIN 280, Teil 1, 22 mm dick,

Holzart

Sortierung

Muster

Format mm x mm

liefern und mit

ARDEX P 410 Pulverförmiger Parkettklebstoff,
EC 1, sehr emissionsarm,

auf Bodenflächen der Pos. 2 kleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Die Angaben in Prospekten und Leistungsbeschreibungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können.