



AUS GUTEM GRUND

panDOMO® SL

Steinöl

Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen
aus PANDOMO® W1, PANDOMO® K1 und PANDOMO® K2

Öl-Wachs-Basis, frei von Konservierungsmitteln

Seidenglänzend

Abriebfest

Wasserabweisend

Farbvertiefend

Sehr ergiebig

Diffusionsoffen



Reg.No.37344

Hersteller
mit zertifiziertem QM-System
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen aus PANDOMO® W1, PANDOMO® K1 und PANDOMO® K2. Für den privaten Wohnbereich und Flächen mit mäßiger Stoß- und Schlagbeanspruchung, wie z.B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Art:

PANDOMO® SL Steinöl ist ein Produkt auf Öl-Wachs-Basis. Die Behandlung von polierten PANDOMO® W1, K1 und K2 Oberflächen mit PANDOMO® SL Steinöl erzeugt hoch abriebfeste, wasserabweisende Flächen.

Verarbeitung auf PANDOMO® W1:

Nach Applikation von PANDOMO® W1, Dekorspachtelmasse, muss die Oberfläche, nach ausreichender Trocknung der Masse (ca. 5 Stunden), mit einer geeigneten Exenter-Schleifmaschine (z.B. ROTEX, Fa. Festo) mit einem 120er Schleifpapier poliert werden. Alternativ können auch Schleifgitter der Fa. Mikra 180er Abranet und 4000er Abralon verwendet werden. Eine 1-fache Imprägnierung (und gleichzeitige Farbintensivierung) mit PANDOMO® SL wird empfohlen.

PANDOMO® SL wird mittels eines schwach getränkten Schwammes oder wahlweise Flächenstreicher (Flachpinsel) in dünner Schicht aufgetragen. PANDOMO® SL sollte an der Wand immer von unten nach oben aufgetragen werden, um Ölflecken zu vermeiden.

Überschüssiges Material wird sofort mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch aufgenommen bzw. mit kreisenden Bewegungen in die Oberfläche einmassiert. Der Ölauftrag soll in den gleichen Bewegungsrichtungen erfolgen wie der vorherige PANDOMO® W1 Spachtelauftrag, um somit die gleiche Strukturhaftigkeit beizubehalten.

Verarbeitung auf PANDOMO® K1 und PANDOMO® K2:

Das Polieren der Oberflächen ist detailliert in den Technischen Datenblättern von PANDOMO® K1 und PANDOMO® K2 beschrieben.

Mit Hilfe eines Wischwiesels (Lammfellwischer) dünn-schichtig auftragen und mit kreisenden Wischbewegungen auf der Oberfläche verteilen. Das frische Steinöl wird nach einer Abluftzeit von ca. 10 Min. mit einem weißen oder beigeen Pad unter Verwendung einer Eintellermaschine sorgfältig in die Oberfläche einmassiert. Es wird empfohlen, je nach Flächengröße mehrere saubere Pads zu verwenden bis ein gleichmäßiger, seidenmatter Oberflächencharakter entsteht. Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein. Sie muss trocken erscheinen!

Schwer zugängliche Bereiche werden mit einem beigeen Handpad behandelt. Wenn nach Trocknung des ersten Ölauftrages der Oberflächenfilm inhomogen erscheint, kann nach ca. 6 – 12 Stunden ein 2. Auftrag, wie zuvor beschrieben, erfolgen.

Bitte beachten:

Überschüssige Ölrückstände trocknen auf der Oberfläche hart auf und bilden Matt-Glanz-Stellen, die nur schwierig entfernt werden können.

Nach diesen Arbeiten muss die fertige Oberfläche frühestens nach 24 Stunden mit einem weißen oder beigeen Pad gepaddet werden. Im Anschluss erfolgt eine Schlussbehandlung mit PANDOMO® WP Wischpflege, für stärker frequentierte Flächen erfolgt eine Bearbeitung mit PANDOMO® DMC Dispersions-Einpflge. Siehe Produkt-Datenblätter.

Zu beachten ist:

Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase von PANDOMO® SL Steinöl muss für einen guten Luftaustausch (trockene Luft) gesorgt werden, Staubbildung und andere Verunreinigungen, die sich an der Wand niederschlagen könnten, sind zu vermeiden. Nicht bei Temperaturen von unter +15°C verarbeiten.

Beständigkeit:

PANDOMO® SL Steinöl erhöht die Widerstandsfestigkeit von PANDOMO® W1, K1 und K2 Oberflächen. Chemikalien sollten generell schnellstmöglich aufgenommen werden. Im Zweifelsfall müssen Probeflächen angelegt werden. Nicht geeignet für den Dauernassbereich.

Lichtehtheit:

PANDOMO® SL Steinöl zeigt unter UV-Belastung nur eine geringe Vergilbungstendenz.

Reinigung und Entsorgung:

Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch mit einem Pinselreiniger oder Terpentinersatz gründlich gereinigt werden. Hinweise zur Entsorgung enthält das EG Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

PANDOMO® SL Steinöl ist nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.

Nicht bei offener Flamme arbeiten.

Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren bzw. entsorgen oder verbrennen.

Der getrocknete Auftrag ist nicht entflammbar.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Spezifisches Gewicht:	ca. 0,9 kg/l
Verbrauch:	PANDOMO® W1 ca. 25 – 30 g/m ² bei 1-fachem Auftrag
	PANDOMO® K1 ca. 25 – 50 g/m ² bei 1-fachem Auftrag
	PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG Sand) ca. 50 – 60 g/m ² bei 1-fachem Auftrag
	PANDOMO® K2 ca. 50 – 60 g/m ² bei 1-fachem Auftrag
Abpackung:	Kanister mit 3 l und Dose mit 1 l
Lagerung:	in trockener Umgebung und gut verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.