



Windmüller GmbH, Nord-West-Ring 21, 32832 Augustdorf

	Belagstyp	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	<ul style="list-style-type: none"> • Purline Bioboden 	ARDEX AF 155, ARDEX AF 130
Kleben (Fliesen und Planken)	<ul style="list-style-type: none"> • Purline Bioboden 	ARDEX AF 2224, ARDEX AF 140, ARDEX AF 130
	<ul style="list-style-type: none"> • PVC-Designbeläge 	ARDEX AF 2224, ARDEX AF 140, ARDEX AF 130
Kontaktklebung	<ul style="list-style-type: none"> • Purline Bioboden • PVC-Designbeläge 	ARDEX AF 620, ARDEX AF 660

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestufteten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



wineo

THAT'S FLOORING

Windmüller GmbH, Nord-West-Ring 21, 32832 Augustdorf

Elastische Beläge

Oberboden	Bodenbelag	Purline Bioboden			PVC Designbeläge	
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140		ARDEX AF 2224/AF 140/AF 130	
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22/K 40/K 39	ARDEX K 22 F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 39/k 40/K 22	ARDEX K 39/K 40/K 55
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 52	ARDEX P 21	ARDEX P 21
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN	ARDEX FIX	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		
	Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Holzuntergründe	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.