



THE SIZE Surfaces SL • P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers. 31 • 12550 Almassora (Castellón) / ESP • Tel: +34 964 652233 • info@thesize.es

NEOLITH
by THE SIZE

NeoLith-Fliesen 3, 5 und 10 mm im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX X 78 ARDEX S 28 NEU		ARDEX X 77	
Spachtelmasse	ARDEX K 39		ARDEX A 950	
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Zementputz

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und THE SIZE Surfaces SL zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE SIZE Surfaces SL • P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers. 31 • 12550 Almassora (Castellón) / ESP • Tel: +34 964 652233 • info@thesize.es

NEOLITH
by THE SIZE

NeoLith-Fliesen 3+, 5+ und 10+mm im Innenbereich

Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90 ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90		ARDEX X 77, vergütet mit ARDEX E 90	
Spachtelmasse	ARDEX K 39		ARDEX A 950	
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Zementputz

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und THE SIZE Surfaces SL zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



THE SIZE Surfaces SL • P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers. 31 • 12550 Almassora (Castellón) / ESP • Tel: +34 964 652233 • info@thesize.es



NeoLith-Fliesen 5 und 10 mm im Außenbereich

Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90		ARDEX X 77, vergütet mit ARDEX E 90
Spachtelmasse	ARDEX K 36 NEU		ARDEX A 46
Vorstrich	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser		
Untergrund	Zementestrich	Beton	Zementputz

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und THE SIZE Surfaces SL zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.