



Kaleseramik, Canakkale Kalebodour Seramik San. A.S • Büyükdere Caddesi Kaleseramik Binası • 34330 Levent TR •  
 Tel: +90 212 371 5253 • kaleseramik@kale.com.tr



## Verlegeempfehlung für Sinterflexplatten ohne Gewebeeinlage im Innenbereich, Boden

Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90			
Ausgleich*	ARDEX K 39		ARDEX K 60	
Grundierung	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Fliesen, Terrazzo, Naturstein

\*falls erforderlich

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Kalebodour Seramik zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Kaleseramik, Canakkale Kalebodour Seramik San. A.S • Büyükdere Caddesi Kaleseramik Binası • 34330 Levent TR •  
 Tel: +90 212 371 5253 • kaleseramik@kale.com.tr



## Verlegeempfehlung für Sinterflexplatten mit Gewebeeinlage im Innenbereich, Boden

Fliesenkleber	ARDEX WA			
Ausgleich*	ARDEX K 39		ARDEX K 60	
Grundierung	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Fliesen, Terrazzo, Naturstein

\*falls erforderlich

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Kalebodour Seramik zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.