
ARDEX GmbH/ CD-Color GmbH & Co. KG

**-Verarbeitungsempfehlung-
DELTA-Bodenbeschichtung
Innenbereich**

Verarbeitungsempfehlung für ARDEX-Spachtelmassensysteme mit DELTA 2K-Bodenversiegelung:

Untergrund	Untergrundvorbereitung	Gefälleausgleich	Ausgleich	Grundierung	Zwischenbeschichtung/ Deckbeschichtung
Zementestrich	*ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse vergütet mit ARDEX E 100	ARDEX K 80 Dünnestrich	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
			ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
Calciumsulfat- estrich	*ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse vergütet mit ARDEX E 100	ARDEX K 80 Dünnestrich	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
			ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
Beton	*ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse vergütet mit ARDEX E 100	ARDEX K 80 Dünnestrich	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
			ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	DELTA EP-System G+H	**DELTA EP-System V+H
Altanstriche 2K	Anschleifen	-----	-----	-----	**DELTA EP-System V+H

* = Für leichte Belastungen kann als Untergrundvorbereitung ARDEX P 51 eingesetzt werden.

** = Farbton nach Angabe über MixPlus System tönbar. Zur Erzielung einer besseren Rutschhemung ist die Zwischenbeschichtung mit trockenem Quarzsand 0,25mm abzusanden.



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH oder an die Anwendungstechnik der CD-Color GmbH & Co. KG.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und der CD-Color GmbH & Co. KG zu beachten.

CD-Color GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke

Telefon: +49 (0) 2330/ 926 285
Telefax: +49 (0) 2330/ 926 590
e-mail: info@cd-color.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
e-mail: Kundendienst@ardex.de