

Inhaltsverzeichnis

4	Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen.....	1
4.1	Produkt FIX.....	1
4.2	Produkt K 15.....	2
4.3	Produkt FA 20.....	3
4.4	Produkt K 22.....	4
4.5	Produkt K 22 F.....	5
4.6	Produkt K 33.....	6
4.7	Produkt K 36.....	7
4.8	Produkt K 39.....	8
4.9	Produkt A 45.....	9
4.10	Produkt A 45 M.....	10
4.11	Produkt A 46.....	11
4.12	Produkt K 55.....	13
4.13	Produkt K 60.....	14
4.14	Produkt K 80.....	15
4.15	Produkt CL 100.....	16
4.16	Produkt CL 200.....	17
4.17	Produkt CL 300.....	18
4.18	Produkt K 301.....	19

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
4	Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen				
4.1	Produkt FIX				
4.1.1	<p>Oberflächenbündiges Schließen der Fugen des vorhandenen Fliesenbelags</p> <p>Oberflächenbündiges Abkratzen und Schließen der Fugen des vorhandenen Fliesenbelags mit einem hydraulisch schnell erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), auf Null ausziehbaren, schnell trocknenden und kunststoffvergüteten Reperaturspachtel mit vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID-Effekt).</p> <p>Produkt: ARDEX FIX Blitzspachtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>	0	m ²
4.1.2	<p>Schließen der Fugen des vorhandenen Holzuntergrundes</p> <p>Schließen der Fugen des vorhandenen Holzuntergrundes mit einem hydraulisch schnell erhärtendem,, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R) auf Null ausziehbaren, schnell trocknenden und kunststoffvergüteten Reperaturspachtel mit vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID-Effekt).</p> <p>Produkt: ARDEX FIX Blitzspachtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'</p>	0	m ²
				4.1 Produkt FIX

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.2 Produkt K 15

4.2.1 Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett und als Nuttschicht in Kellern und auf Dachböden mit spannungsarmer, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender und in allen Schichtdicken am nächsten Tag trockener (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, staubreduzierter, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 10 mm (mit Quarzsand bis 20 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Produkt:

ARDEX K 15 DR Glätt- und Ausgleichsmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.2 Produkt K 15

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.3 Produkt FA 20

4.3.1 Spachteln und Ausgleichen von kritischen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, keramischen Fliesen sowie Parkett

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Holzdielenböden, Holzspanplatten, Trockenbauelementen, Gussasphaltestrich, Alt-Untergründen mit Klebstoffresten, alten Fliesenbelägen und allen üblichen Estrichen und Untergründen im Alt- und Neubau zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, keramischen Fliesen sowie Parkett mit faserarmerter (MICROTEC Technologie), rissefreier, selbst nivellierender, schnell erhärtender und in allen Schichtdicken am nächsten Tag trockener (ARDURAPID Effekt), schnell begehbare, sehr emissionsarme (EMICODE EC 1 R) und kunststoffvergütete zementäre Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 3 und 10 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) mit Stielglätter auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Produkt:

ARDEX FA 20 Faserarmierte Bodenspachtelmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.3 Produkt FA 20

30.05.2018

4 **Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.4 **Produkt K 22**

4.4.1 **Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen**

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett mit spannungsfreier, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1 & Blauer Engel), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Calciumsulfat-Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 30 mm (mit Sand bis 50 mm streckbar) in Raketentechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Produkt:

ARDEX K 22 Calciumsulfat-Spachtelmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.4 Produkt K 22

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.5 Produkt K 22 F

4.5.1 Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett mit hochleistungsfaserverstärkter, spannungsfreier, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Calciumsulfat-Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 30 mm (mit Sand bis 50 mm streckbar) in Raketetechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Produkt:

ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.5 Produkt K 22 F

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.6 Produkt K 33

4.6.1 Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett mit spannungsarmer, rissefreier, selbstglättender, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus R & Blauer Engel), gut schleifbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7 nach DIN EN 13813) mit kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID-Effekt).

Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 15 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Raketchnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden.

Verlegereif nach ca. 1 Tag für Schichtdicken bis 10 mm. 3 Tage für Schichtdicken bis 30 mm.

Produkt:

ARDEX K 33 Universalspachtelmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.6 Produkt K 33

30.05.2018

4 **Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.7 **Produkt K 36**

4.7.1 **Ausgleichsspachtelung zur Verbesserung der Ebenheit zur Verlegung großformatiger Fliesen und Platten**

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Ausgleichsspachtelung nach den erhöhten Ebenheitstoleranzen des ZDB-Merkblatt „Grossformatige keramische Fliesen und Platten“ sowie der DIN 18202 mit spannungsarmer, selbstnivellierender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C20-F6). Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 3 – 30 mm in Rakeltechnik auf den vorbereiteten und sauberen Untergrund aufgebracht und geglättet. Die Spachtelmasse ist anschließend mit Fliesen zu belegen.

Produkt:

ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.7 Produkt K 36 _____

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.8 Produkt K 39

4.8.1 Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliese- und Plattenbelägen sowie Parkett

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit spannungsarmer, selbst nivellierender, rissfreier, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C35-F7 nach DIN EN 13813) mit langer Verlaufszeit.

Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 10 mm in Raketchnik auf dem Untergrund aufgebracht und entlüftet.

Begehbarkeit nach ca. 3 – 4 Stunden.

Verlegereif nach ca. 1 Tag für Schichtdicken bis 5 mm. 2 Tage für Schichtdicken bis 10 mm.

Produkt:

ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.8 Produkt K 39

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.9 Produkt A 45

4.9.1 Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich

Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich, Wand und Boden, zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit schnell verlegereifen, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), filz- und glättbaren, rissfreien und stuhlrollenfesten, kunststoffvergüteten, zementgebundenen standfesten Mörtel (CT-C40-F7 nach DIN EN 13813). Um kraftschlüssige Verbindungen zu den Altuntergründen herzustellen ist der Untergrund zu reinigen und mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln. Begehbar und Verlegereif für alle Beläge nach ca. 60 Minuten.

Produkt:

ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.9 Produkt A 45

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.10 Produkt A 45 M

4.10.1 Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich

Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich, Wand und Boden, zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit schnell verlegereifen, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), feinen auf Null ausziehbaren, filz- und glättbaren, rissfreien und stuhlrollenfesten, kunststoffvergüteten (MICROTEC Technology), zementgebundenen standfesten Mörtel (CT-C35-F7 nach DIN EN 13813). Um kraftschlüssige Verbindungen zu den Altuntergründen herzustellen ist der Untergrund zu reinigen und mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln.
Begehbar und Verlegereif für alle Beläge nach ca. 60 Minuten.

Produkt:

ARDEX A 45 M Standfeste Füllmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.10 Produkt A 45 M

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.11 **Produkt A 46**

4.11.1 **Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Außen- und Innenbereich**

Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen bis 30 mm im Außen- und Innenbereich, Wand und Boden, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen sowie Abdichtungen mit hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt), filz- und glättbaren, rissfreien und stuhlrollenfesten, kunststoffvergüteten, zementgebundenen standfesten Mörtel (CT-C20-F5 nach DIN EN 13813). Um kraftschlüssige Verbindungen zu den Altuntergründen herzustellen ist der Untergrund zu reinigen und mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln. Zur Verwendung unter Beschichtungen und Anstrichen bei denen Haftzugfestigkeiten des Untergrundes von 1,5 N/mm² gefordert werden, ist die standfeste Spachtelmasse in 1:1 mit Wasser verdünnter ARDEX E 100 Wittener Baudispersion anzumischen.
 Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden.
 Verlegereif nach ca. 1 Tag für feuchtigkeitsunempfindliche Beläge
 Anstriche und Beschichtungen nach Trocknung:
 Schichtdicken bis 5 mm ca. 2 Tage
 Schichtdicken bis 10 mm ca. 5 Tage
 Schichtdicken bis 20 mm ca. 7 Tage
 Schichtdicken bis 30 mm ca. 10 Tage

Produkt:

ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'
 ARDEX E 100 Wittener Baudispersion
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

Übertrag:



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

4.11.2 Gefälle- und Ausgleichspachtelung und großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Herstellen des erforderlichen Gefälles im Verbund z.B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. Schließen von allgemeinen Lunker- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch schnell erhärtender und schnell trocknender (ARDURAPID Plus Effekt), schnell begeh- und belastbaren, filz- und glättbaren, stuhlrollenfesten und standfesten Außenspachtel CT-C20-F5 nach DIN EN 13813 in den Schichtdicken von 2 - 30 mm herstellen. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige Keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel _____ mm.
 Gefälle _____ %.

Produkt:

ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m² m²

4.11 Produkt A 46

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.12 Produkt K 55

4.12.1 Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen

Herstellen einer schnell verlegereifen, glatten, ebenen und tragfesten Nivellierspachtelung auf Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett mit schnell erhärtender und nach 60 Minuten begeh und verlegereifer (ARDURAPID Effekt), selbstglättender, emissionsarmer (EMICODE EC 1 R) und hoch kunststoffvergüteter zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 10 mm (ab 10 mm mit Sand streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Auf den meisten üblichen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar.

Produkt:

ARDEX K K 55 Schnellspachtelmasse
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.12 Produkt K 55

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.13 Produkt K 60

4.13.1 Spachteln und Ausgleichen auf kritischen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fertigparkett sowie Fliesen und Platten

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Metalluntergründen, Holzdielenböden, Holzspanplatten, Trockenbauelementen, Gussasphaltestrich, Alt-Untergründen mit Klebstoffresten, alten Fliesenbelägen und allen üblichen Estrichen und Untergründen im Alt- und Neubau zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fertigparkett sowie Fliesen und Platten mit Latex-basierter, flexibler, für den Schiffsbau freigegebener (MED Modul B und D), wasser- und feuchtigkeitsbeständiger, selbst nivellierender, schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 R) zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 15 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet. Auf fast allen üblichen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar.

Produkt:

ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.13 Produkt K 60

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.14 Produkt K 80

4.14.1 Spachteln der Bodenfläche zur Aufnahme einer geeigneten Beschichtung

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Nivellierspachtelung auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Fliesenuntergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1 R), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme einer geeigneten Beschichtung.
 Dazu wird die Spachtelmasse in der Mindestschichtdicke von 5 mm mittels Stiftrakel auf dem Untergrund aufgebracht und danach entlüftet und mit einem Stifglätter geglättet.

Produkt:

ARDEX K 80 Dünnestrich
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.14.2 Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, stuhlrolleneigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 R), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein und anderen Bodenbelägen.
 Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 5 und 50 mm in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.
 Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden.
 Verlegereif nach ca. 1 Tag für diffusionsoffene Beläge.

Produkt:

ARDEX K 80 Dünnestrich
 oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.14 Produkt K 80

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.15 Produkt CL 100

4.15.1 Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen mit spannungsarmer, selbst nivellierender, rissefreier, stuhlrollenfester, gut schleifbarer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus R & Blauer Engel), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C25-F6 nach DIN EN 13813).

Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 und 5 mm in Rakeltechnik auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund aufgebracht und geglättet.

Begehbarkeit nach ca. 3 Stunden.

Verlegereif nach ca. 1 Tag.

Produkt:

ARDEX CL 100 Objektspachtelmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.15 Produkt CL 100

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.16	Produkt CL 200				
------	-----------------------	--	--	--	--

4.16.1	Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen				
--------	---	--	--	--	--

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett mit spannungsfreier, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Calciumsulfat-Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 20 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.

Produkt:

ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Objektspachtelmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.16 Produkt CL 200

30.05.2018

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.17	Produkt CL 300				
------	-----------------------	--	--	--	--

4.17.1	Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Natursteinplatten sowie Parkett				
--------	--	--	--	--	--

Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Natursteinplatten sowie Parkett mit spannungsarmer, selbstglättender, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7 nach DIN EN 13813).

Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 20 mm in Raketchnik auf dem Untergrund aufgebracht und entlüftet.

Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden.

Verlegereif nach ca. 1 Tag für Schichtdicken bis 10 mm. 3 Tage für Schichtdicken bis 20 mm.

Produkt:

ARDEX CL 300 Objekt-Ausgleichsmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.17 Produkt CL 300

30.05.2018

4 **Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.18 **Produkt K 301**

4.18.1 **Ausgleichsspachtelung zur Herstellung einer mechanisch hoch belastbaren Nutzschicht**

Herstellen einer glatten, ebenen und hoch belastbaren Ausgleichsspachtelung als Nutzschicht und/oder zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen mit hoch belastbarer, selbst nivellierender, schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, frost- und tausalzbeständiger, kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7). Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 – 15 mm in Rakeltechnik auf den vorbereiteten und sauberen Untergrund aufgebracht und geglättet.

Begehbar bereits nach ca. 2 - 3 Stunden.
Rutschhemmklasse nach DIN 51130: R 12
Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm² bereits nach 3 Tagen

Verlegereife: feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag.
Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung
bis 5 mm ca. 2 Tage
bis 10 mm ca. 5 Tage
bis 15 mm ca. 7 Tage

Produkt: ARDEX K 301 Außenspachtelmasse
oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '.....'

0 m²

4.18 Produkt K 301

4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen

Zusammenstellung

4.1	Produkt FIX
4.2	Produkt K 15
4.3	Produkt FA 20
4.4	Produkt K 22
4.5	Produkt K 22 F
4.6	Produkt K 33
4.7	Produkt K 36
4.8	Produkt K 39
4.9	Produkt A 45
4.10	Produkt A 45 M
4.11	Produkt A 46
4.12	Produkt K 55
4.13	Produkt K 60
4.14	Produkt K 80
4.15	Produkt CL 100
4.16	Produkt CL 200
4.17	Produkt CL 300
4.18	Produkt K 301
4	Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen
Summe	
zzgl. MwSt %	
Gesamtsumme	