



ARDEX AF 824

Leitfähigkeitszusatz

- Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung, um eine leitfähige Fixierung für SL-Beläge im Innenbereich zu erhalten
- zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen

ARDEX-Systemprodukt. Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Spachtelmassen, ausgelegt auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft. Mitglied in der Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.



Anwendungsbereich

Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit:

- ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen

für den Erhalt einer leitfähigen Fixierdispersion für die elektrisch ableitfähige Fixierung von SL-Belägen im Innenbereich.

Art

Pigmentdispersion mit Additiven.

Entsorgung

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis	1 Teil AF 824 Leitfähigkeitszusatz + 4 Teile AF 825 Fixierung für SL Fliesen
Materialbedarf	80 - 150 g/m ² gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825
Basis	Pigmentdispersion
Leitfähigkeit des Films (EN 13415)	10 ⁻⁴ bis 3 x 10 ⁻⁵ Ω Widerstand mit ARDEX AF 825
Reinigungsmittel	vor der Trocknung: Wasser

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	keine
Kennzeichnung nach ADR	keine
GISCODE	D1 = Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Abpackung	Kanister mit 5 kg netto

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001



ARDEX AF 824

Leitfähigkeitszusatz

Lagerung	in kühlen, trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
----------	---

Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de