



Blanke GmbH • Stenglingser Weg 68-76 • 58642 Iserlohn • Tel: +49 (0)2374 / 507-0

		Keramische Fliesen	Naturwerkstein	
Oberboden	Fliesenkleber	ARDEX X 78	ARDEX S 28	
	Fliesenverbundabdichtung*	ARDEX S1-K ARDEX S 7 PLUS ARDEX SK 100 W	Im Nassraum ist eine spezifische Beratung notwendig	
	Spachtelmasse	ARDEX K 60 / ARDEX FA 20 Spachtelarbeiten sind auf eine maximale Schichtdicke von 5 mm zu begrenzen.		
BLANKE PERMAT	Entkopplung	Blanke•PERMAT		
	Verlegemörtel	ARDEX X 78	Blanke GLUEMAX	
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 15 / ARDEX K 36	ARDEX K 60 / ARDEX FA 20	
	Grundierung	ARDEX P 51, im Mischverhältnis 1:3	ARDEX P 82	
	Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Holzdielenböden Holzspanplatten

\*falls erforderlich

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Blanke GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Blanke GmbH • Stenglingser Weg 68-76 • 58642 Iserlohn • Tel: +49 (0)2374 / 507-0

		Elastische Beläge		Textilbeläge		Parkett	
Oberboden	Bodenbelag	PVC/CV Böden	Linoleum			Mehrschicht	
		Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2 mm	Design-Beläge	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	2 und 3 Schicht
	Klebstoff	ARDEX AF 155	ARDEX AF 140	ARDEX AF 785	ARDEX AF 270	ARDEX AF 290	ARDEX AF 480
	Spachtelmasse	ARDEX K 22 F Spachtelarbeiten sind auf eine maximale Schichtdicke von 5 mm zu begrenzen.					
BLANKE PERMAT	Entkopplung	Blanke•PERMAT					
	Verlegemörtel	ARDEX X 78				Blanke GLUEMAX	
Untergrund- vorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 15 / ARDEX K 36		ARDEX K 60 / ARDEX FA 20			
	Grundierung	ARDEX P 51, im Mischverhältnis 1:3		ARDEX P 82			
	Untergrund	Zementestrich / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Holzdielenböden Holzspanplatten		Fußbodenheiz- und Kühlsystem Blanke PERMATOP	

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Blanke GmbH zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.