



Vebe Floorcoverings GmbH, Europark Fichtenhein A 13a, 47807 Krefeld

	Belagstyp	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	<ul style="list-style-type: none"> • Nadelvlies: <ul style="list-style-type: none"> – Strong 956 – Strong 745 S-L – Strong 733 L – Strong 738 L 	ARDEX AF 290, ARDEX AF 270, ARDEX AF 230
	<ul style="list-style-type: none"> • Nadelvlies ableitfähig: <ul style="list-style-type: none"> – Strong 956 – Strong 745 S-L – Strong 733 L – Strong 738 L 	ARDEX AF 2270
Fixieren (Fliesen, Module)	<ul style="list-style-type: none"> • SL-Fliesen: <ul style="list-style-type: none"> – Strong 966 	ARDEX AF 825
Kontaktklebung	<ul style="list-style-type: none"> • Nadelvlies 	ARDEX AF 620, ARDEX AF 660

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Strong Objekt

Vebe Floorcoverings GmbH, Europark Fichtenhein A 13a, 47807 Krefeld

		Textilbeläge				
Oberboden	Bodenbelag	Nadelvlies			SL-Fliesen	
	Klebstoff	ARDEX AF 290			ARDEX AF 825	
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 39/K 40/K 22	ARDEX K 22 F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 55
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21	ARDEX P 21
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN	ARDEX A 45/A 45 FEIN			
	Riss-Sanierung	ARDEX FB/PU 5/P 10 SR				
	Untergrund, neu, dauer trocken	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Holzuntergründe	Altuntergrund Fliese

**Vorbereitung
des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

**Im ARDEX
System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.