



nora[®]

nora systems GmbH • Hoehnerweg 2 – 4 • 69469 Weinheim

	Belagstyp	empfohlene ARDEX Klebstoffe
Kleben (Bahnenware)	• NORAPLAN	ARDEX AF 155 / AF 140 / AF 2224 / AF 180 / AF 181 W
	• NORAPLAN leitfähig	ARDEX AF 2270
Kleben (Module, Fliesen, Planken)	• NORAMENT bis 2,5 mm	ARDEX AF 140 / AF 155 / AF 2224 / AF 180 / AF 181 W
	• NORAMENT > 2,5 mm	ARDEX AF 140 / AF 495 / AF 180 / AF 181 W
	• NORAMENT leitfähig bis 4 mm	ARDEX AF 2270
Kontaktklebung	• NORAPLAN • NORAMENT bis 4 mm	ARDEX AF 635 / AF 660

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



nora®

nora systems GmbH • Hoehnerweg 2 – 4 • 69469 Weinheim

		Elastische Beläge				
Oberboden	Bodenbelag	Kautschukbeläge				
		Kautschukplatten bis 2,5 mm		Kautschukbahnen > 2,5 mm		
	Klebstoff	ARDEX AF 2224 / AF 155 / AF 140		ARDEX AF 140 / AF 495 / AF 180 / AF 181 W		
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 39 / K 40 / K 22 F			ARDEX K 22F / K 60 / FA 20	ARDEX K 39 / K 40 / K 55
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 21	
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45 / A 45 FEIN		-	-	
	Riss-Sanierung	ARDEX FB / PU 5 / P 10 SR	-	-	-	
	Untergrund, neu, dauertrocken	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Holzuntergründe	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissefrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.