



Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf

		Innen Nassbereich Wand			
Wandbelag	Wandbelag	Mural Revela			
	Fugen	ARDEX ST Natursteinsilikon oder ARDEX SC MATT Mattes Silikon			
	Klebstoff	ARDEX AF 181 W oder ARDEX CA 20 P			
	Ausgleich	ARDEX F 5			
	Abdichtung	ARDEX SK 100 W (gemäß W0-I bis W2-I nach DIN 18534) verklebt mit ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181 W			
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse (falls erforderlich)	ARDEX A 950 oder ARDEX A 929 oder ARDEX F 5			
	Vorstrich vor Abdichtung	ARDEX P 51 / P 52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 / P 52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 4 Ready	ARDEX P 51 / P 52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementputz	Beton	Altuntergrund Fliese	Trockenbau GK-Wand

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Belagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.