

ARDEX Aufbauempfehlung für Bodenbeläge auf GUTJAHR IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA – Im Innenbereich



Perfekt im System.



IndorTec®
THERM-E

GUTJAHR Systemtechnik GmbH • Philipp-Reis-Str. 5-7 • 64404 Bickenbach/Bergstraße • Tel: 06257- 9306-0 • info@gutjahr.com

| Bodenbelag | Elastische Beläge | | | | Textilbeläge | | | | Parkett |
|--|--|-------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|---|--------------|--------------|
| | Homogene Beläge, CV-Beläge | Design-Beläge | Kautschuk bis 2 mm / 4 mm | Linoleum | Tufting, Webware | Nadelvlies | selbstliegende Teppichfliesen | Teppich | Mehrschicht |
| Klebstoff | ARDEX AF 155 | ARDEX AF 140 ARDEX AF 2224 | ARDEX AF 2224 | ARDEX AF 785 / AF 2224 | ARDEX AF 270 | ARDEX AF 270 ARDEX AF 290 | ARDEX AF 825 | ARDEX AF 230 | ARDEX AF 480 |
| Spachtelmasse, Überdeckung 5-15 mm | ARDEX K 60 ARDEX K 22 F*** | | | | | | | | |
| Verkleben der Flächenheizung / Entkopplung | Verkleben der IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA gemäß Herstellervorgaben mit ARDEX AF 480 (TKB-Zahnleisten B12 – B15) | | | | | | | | |
| Ausgleich** (falls erforderlich) | Systemkonforme ARDEX Spachtelmasse für den Untergrundaussgleich, z. B. ARDEX K 71 / ARDEX K 39 / ARDEX K 80 / ARDEX K 40 | | | | | | | | |
| Haftgrund** (falls Ausgleich erforderlich) | ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 im Mischverhältnis 1:0,5 bis 1:5, je nach Saugfähigkeit | | ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 im Mischverhältnis 1:3 | | ARDEX P 82 / ARDEX P 4 READY / ARDEX P 21 | | ARDEX P 21 / ARDEX P 4 READY | | |
| Untergrund | Zementestrich (CT) beheizt bis 3 CM-% / unbeheizt bis 5 CM-% Beton | | Calciumsulfatestrich (CA/CAF) bis beheizt 1,5 CM-%* / unbeheizt 2 CM-%* Zementfaser-Trockenestrich / Gipsfaser - Trockenestrich | | Holzboden/ OSB-Platten / Magnesiaestrich (MA) / Gussasphaltestrich (AS) | | Mischuntergründe / Altuntergrund Fliese/Keramik | | |

* Je nach Freigabe des Estrichs- / Bindemittelhersteller ** nur auf verlegereifen, trockenen, tragfähigen Untergründen. Bei erhöhter Estrichfeuchte nehmen Sie Rücksprache mit der Anwendungstechnik.

Abdichtung nach DIN 18534

In feuchtebeanspruchten Bereichen der Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I sind die Stoß- und Randbereiche der **Gutjahr IndorTec® Therm-E / FLEXBONE-VA** Folienbahn sowie Anschlussdetails mit Komponenten aus dem **ARDEX SK Dichtset** abzudichten (verklebt mit **ARDEX 7+8 Dichtkleber**).

***In feuchtebeanspruchten Bereichen ist die **ARDEX K 60 Ausgleichsmasse** auf der IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA zugelassen.

Perfekt im System ARDEX & GUTJAHR

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der **ARDEX GmbH** und **Gutjahr Systemtechnik GmbH** zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.