



Perfekt im System.



IndorTec® THERM-E GUTJAHR Systemtechnik GmbH • Philipp-Reis-Str. 5-7 • 64404 Bickenbach/Bergstraße • Tel: 06257- 9306-0 • info@gutjahr.com

	Keramische Beläge/ Fliesen und Platten		Naturstein***	
Fuge	ARDEX G8S, ARDEX G9S, ARDEX G 10		ARDEX G 10***	
Fliesenkleber	ARDEX X 90, ARDEX X 78, ARDEX S 28*		ARDEX S 28***	
Verkleben der Flächenheizung / Entkopplung	Verkleben der GUTJAHR IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA gemäß Herstellervorgaben mit ARDEX S 28* / ARDEX X 78 / ARDEX X 90 (Zahnpachtel 6 x 6 x 6 mm)			
Ausgleich** (falls erforderlich)	Systemkonforme ARDEX Spachtelmasse für den Untergrundaussgleich, z. B. ARDEX K 71 / ARDEX K 39 / ARDEX K 80			
Haftgrund** (falls Ausgleich erforderlich)	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 im Mischverhältnis 1:0,5 bis 1:5, je nach Saugfähigkeit	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 im Mischverhältnis 1:3	ARDEX P 82 / ARDEX P 4 READY / ARDEX P 21	ARDEX P 21
Untergrund	Zementestrich (CT) / Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF) bis beheizt 1,5 CM-%* / unbeheizt 2 CM-%* Zementfaser-Trockenestrich / Gipsfaser - Trockenestrich	Holzboden/ OSB-Platten / Magnesiaestrich (MA) / Gussasphaltestrich (AS)	Mischuntergründe / Altuntergrund Fliese/Keramik

* Je nach Freigabe des Estrichs- / Bindemittelhersteller ** nur auf verlegereifen, trockenen, tragfähigen Untergründen. Bei erhöhter Estrichfeuchte nehmen Sie Rücksprache mit der Anwendungstechnik.

In feuchtebeanspruchten Bereichen der Wassereintrittsklassen W0-I bis W3-I sind die Stoß- und Randbereiche der **Gutjahr IndorTec® Therm-E / FLEXBONE-VA** Folienbahn sowie Anschlussdetails mit Komponenten aus dem **ARDEX SK Dichtset** abzudichten (verklebt mit **ARDEX 7+8 Dichtkleber**).

*** Bei Natursteinverlegungen im Feuchtbereich ist eine spezielle ARDEX Beratung erforderlich. **ARDEX S 28** ist nicht für direkt feuchtebeanspruchte Bereiche zugelassen.

Abdichtung nach DIN 18534

Ausgleichsarbeiten auf der Entkopplung z.B. für Mosaik

Falls Ausgleichsarbeiten (z.B. für Mosaik) auf der **IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA** notwendig sind, können diese mit einer Überdeckung von 3 mm mit der **ARDEX K 60 Ausgleichsmasse** oder **ARDEX K 22 F** ausgeführt werden.

Wenn **ARDEX K 60** kann nur in feuchtebeanspruchten Bereichen bis W1-I (gemäß DIN18534) eingesetzt werden. **ARDEX K 22 F** ist nur in nicht feuchtebeanspruchten Bereiche zugelassen.

Perfekt im System ARDEX & GUTJAHR

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der **ARDEX GmbH** und **Gutjahr Systemtechnik GmbH** zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.